



TECHNICKÝ LIST

PUFAS PUFAMUR SUPER - HAFTSPACHTEL (HS 45)

Strana 1/1

Umělou pryskyřici zesílený sádro-celulóзовý tmel pro interiéry. Čistě bílý, velmi vysoká přídržnost i k podkladům problémové kvality.

Oblast použití: Pufas pufamur Super - Haftspachtel je určen především k vyplňování spár a trhlin, k celoplošné nivelaci ploch, k lepení a spárování sádrokartonu – jednou pracovní operací v celé tloušťce bez nutnosti bandáže! Je vhodný pro veškeré minerální podklady – omítky, betony, kámen, pórobeton, zdivo apod. Vykazuje výborné technické parametry, vzhledem k rovnoměrnosti prosychání jej lze nanášet od nulové do libovolné potřebné tloušťky bez rizika jeho trhání či propadání vlivem sesychání a vytvářet tak optimální podklady pro následné malířské či tapetářské práce. Je brousitelný, následně přetíratelný prodyšnými nátěry jakékoliv materiálové báze. Není vhodný k použití na dřevo, sklo, kovy nebo umělé hmoty!

Technické údaje:

Surovinová báze:	umělá pryskyřice, přírodní sádra, methylcelulóza
Sypná hustota:	cca 0,83 g/ccm
Hodnota pH:	7 – 8
Mísící poměr:	1,8 až 2,2 váhového dílu prášku ku 1 objemovému dílu vody (např. 1 kg tmelu ku 600 ml vody)
<u>Doba zpracovatelnosti:</u>	<u>cca 45 minut při teplotě +20 °C</u>
Spotřeba:	1 kg prášku pro 1 qm při tloušťce vrstvy 1 mm
Pevnost v tahu za ohybu:	4,23 MPa (ČSN.....min.3,00 MPa)
Pevnost v tlaku:	9,51 MPa (ČSN.....min.8,00 MPa)
<u>Přídržnost k beton. podkladu:</u>	<u>1,91 MPa (ČSN.....min.0,20 MPa)</u>
Objemová stálost:	0,15 mm/m (ČSN.....max.0,20 mm/m)
<u>Prodyšnost rd:</u>	<u>0,12 m (ČSN.....max.1,50 m)</u>

Příprava podkladu: Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod. Nepevné nátěry, části omítek, staré tapety odstraňte. Silně savé, písčité či křídové podklady opatřete hloubkovým penetračním nátěrem Pufas.

Zpracování: Do čisté nádoby nalít potřebné množství čisté studené vody a do ní vsypat odměřené množství tmelu. Silně promíchat, aby vznikla bezhrudkovitá hmota. K vyplňování rýh a trhlin použít pevnější konzistenci. Po 2 až 3 minutách zraje je tmelící hmota zpracovatelná – nanáší se nerezovým hladítkem nebo špachtlí. Malé nerovnosti lze před úplným zatvrdnutím vyrovnat vlhkým dřevěným hladítkem, po vytvrdnutí lze případně plochy novou stěrkou zcela vyhladit nebo vybrousit. Aby se po provedených opravách podkladu zajistila stejnoměrnost schnutí následných nátěrů, doporučuje se opravená místa resp. celé plochy nejprve přetřít hloubkovou penetrací Pufas.

Bezpečnostní odkazy: Po nadýchání práškové hmoty zajistit čerstvý vzduch, po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po polknutí vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování: Balení udržovat dobře uzavřené. Skladovat v suchu, ne na volném prostranství. Chránit před vlhkem!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 5 kg, 25 kg

Číslo výrobku: 2

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Výstavní 49, 702 00 Ostrava, IČ: 18969518